

UL-godkänd tejp med hög riv hållfasthet, utmärkt absorption av harts och lacker. Anpassad för elektrisk isolering av spolar och transformatorer eller ytterförsegling.



Applikationer

Lämpad för elektrisk isolering av spolar (magnetspoler och reläspolar), Transformatorer (ringkärna små och stora transformatorer), Elmotorer (små motorer, 3 fasmotor och likströmsmotorer).

Egenskaper

- Hög riv hållfasthet
- Utmärkt absorption av harts och lacker
- Hög temperaturtålighet
- Hög böjlighet

Sammansättning

Glasväv/häftämne: Akryl

Färg

Vit

Förpackning

- På rullar om 50 m (tolerans -0 m/+1 m)
- Tolerans bredd $\pm 0,2$ mm.
- Innerkärnan på rullen håller 76 mm $\pm 3\%$
- Lagringsbarhet 12 månader

Teknisk data

Häftämne akryl som är beständig mot höga temperaturer och åldrande även tålig mot lösningsmedel.

- Arbetstemperatur: 155°C, Intermittent 180°C
- Max töjning: 5 %
- Draghållfasthet: 280 N/cm
- Tjocklek: min. 0,15 mm, max 0,16 mm
- Genomslagsspänning: 2,5 kV
- Vidhäftningsförmåga på stål: 3 N/cm

Godkännanden, standarder

- Test metod AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2
- UL file E178430

Art. nr.	Dimension
125750	12 mm x 50 m
125751	15 mm x 50 m
125752	19 mm x 50 m
125753	25 mm x 50 m
125755	38 mm x 50 m
125756	50 mm x 50 m

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se